

FOSFORLU BAKIR ANOT

Fosforlu Bakır Anot aşağıdaki özelliklerinden dolayı Asitli Bakır Kaplama ve Baskılı Devre Sanayii'nde (Printed Circuit Boards) kullanılmaktadır:

- Kaliteli kaplama özelliği
- Yüksek elektrik iletkenliği
- Korozyona karşı dayanıklılık

İçeriğindeki Fosfor miktarı P= % 0.04-0.06 olup aşağıdaki formlarda satılmaktadır:

- Nüget (16 x 20 mm)
- Bilye ($\Phi = 25$ mm)
- Plaka (200 x 600 mm)
(200 x 800 mm)

Teknik Analiz

Cu	min. % 99,99
P	% 0.04-0.06
Pb	< 1 ppm
Bi	< 1 ppm
Cd	< 1 ppm
Co	< 1 ppm
Cr	< 1 ppm
Mn	< 1 ppm
As	1 ppm
Sb	< 2 ppm
Sn	< 1 ppm
Zn	< 1 ppm
Fe	< 1 ppm
Ni	< 2 ppm
Ag	12 ppm
Se	< 1 ppm
Te	< 1 ppm
S	< 5 ppm

